



# FICHA TÉCNICA



PRODUCTO:

**DELTA COLOR**

Rev. 5/15

## • DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:

Es una pintura plástica de tono lleno, tanto en acabado satinado como mate, a base de dispersiones acuosas de naturaleza vinílica de gran calidad. El producto se caracteriza por su alta cubrición, adherencia, resistencia a la alcalinidad, resistencia al frote húmedo.

Su composición la hace adecuada para la protección y decoración de paredes y techos. Así podremos aplicarla sobre enlucidos de yeso, escayola, pinturas viejas, pinturas al temple, hormigón, morteros de cemento, etc...

Asimismo, se puede usar para rotular y para teñir otras pinturas blancas con las que podemos obtener una enorme gama de colores.

## • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Resistencia al frote humedo (d.p.)	> 5000
Estabilidad al almacenamiento.(7días a 50° C)	Correcta
Contenido COV (g/l)	2(Sat) -14(Mate)
Secado al tacto (min)	45-60
Repintado (h)	3 - 5
Rendimiento (m <sup>2</sup> /l)	10 - 16

Otras características son muy variables dependiendo del color y de que el acabado sea mate o satinado. Estas últimas características dependerán de las condiciones ambientales, de la superficie sobre la que se pretende aplicar (de la rugosidad y de la absorción de esta) e incluso del sistema de aplicación.

## • CONSEJOS DE APLICACIÓN:

Empezaremos con una inspección del soporte para en caso de que fuese necesario llevar a cabo una preparación previa. Las superficies deben estar limpias, secas y saneadas. Para ello, acondicionaremos el sustrato eliminando mecánicamente aquellas partes mal adheridas, rellenaremos las fisuras-grietas y si es necesario lo reforzaremos con nuestro fijador PLASTFIX (como el caso de superficies con pinturas viejas o pulverulentas como pinturas al temple, a la cal, etc... ). También nos aseguraremos de eliminar la presencia de eflorescencias, mohos, y cualquier resto de suciedad (polvo, grasa, óxido, etc...).

Una vez acondicionada la base, normalmente se aplicarán dos manos diluyendo un 5-10 % de agua En caso de una superficie nueva. la primera mano la diluiremos a un 10-20 %.Diluiremos siempre con agua contaminada

Remover bien el producto antes de aplicar. Puede aplicarse a brocha, rodillo y pistola.

Las herramientas sucias y las manchas recientes pueden limpiarse con agua.

No debe aplicarse en condiciones climáticas extremas como son temperaturas muy elevadas (por encima de 35 °C ) o muy bajas (por debajo de 5°C ), alta humedad(mayor del 80%), etc.

## • ALMACENAMIENTO:

Preservar de las heladas y de la exposición directa al sol. No prolongar el almacenaje más de un año. No diluir el producto que no vaya a ser utilizado en la aplicación para una mejor conservación.

## • NOTA:

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos, sirviendo de guía para el usuario pero no ofrecen garantía. Estos datos e informaciones pueden ser alterados debido a posibles variaciones en la formulación dada la constante evolución técnica ya sea por una optimización del producto como por una mejoría en las materias primas que lo constituyen; luego, corresponde a nuestros clientes informarse si hay una edición más actualizada que anularía la anterior.