

PLASTE RENOVACIÓN (en polvo blanco)**Especial para enlucido de gotelé, picados y pinturas con relieve (Interior)****Características:**

Plaste de uso general en interiores para enlucir, alisar, tapar grietas y agujeros, de gran facilidad de trabajo, con elevado tiempo abierto y muy buena blancura. Versátil desde capas finas o gruesas indistintamente.

Preparación del soporte:

Sanear la superficie a alisar, eliminando el polvo y grasas. Si es necesario lavar y dejar secar. Debe aplicarse siempre sobre superficies secas. En superficies metálicas imprimir, previamente, con un antioxidante. En fondos deleznable preparar con un fijador.

Proceso de pastado:

Añadir a 400 ml de agua, 1 Kg de plaste relleno. Espolvorear el plaste sobre el agua y dejar que éste se la "beba". Una vez hecho esto, mezclarlo bien con la batidora. Dejar reposar unos 5 minutos.

Tiempo de utilización: 8 a 10 horas

Tiempo de secado: Siempre según el espesor de la capa aplicada.

Rendimiento: Capa de 3 mm 1,2 Kg/m² aproximadamente.

FORMATOS:

REF.	ENVASE
R5	Saco de papel de 5 Kg de papel, con asas, rotulado en rojo y amarillo con cierre cosido.
CR4	Caja de 4 sacos de 5 Kg
PSR36	Palet con 36 cajas con 4 sacos de 5 Kg
R15	Saco de 15 Kg de papel, rotulado en rojo y amarillo con cierre cosido.
PR56	Palet 56 Sacos de 15 Kg

PLASTE RENOVACIÓN (en polvo blanco)

Enlucido de gotelé, picados y pinturas con relieve (Interior)

INTERIORES EXTERIORES UTILIZACIÓN FORMATO	Sí No Grandes superficies Saco 5 Kg y 15 Kg rotulado en rojo y amarillo
CARACTERÍSTICAS	
COLOR ASPECTO PH DENSIDAD (MEDIA) ADHERENCIA RENDIMIENTO INFLAMABLE	Blanco Polvo fino liso 8 0,2 1,2 g/cm ³ Muy buena en capas sucesivas 1,2 Kg/m ² No inflamable M.O
SUBSTRATOS	
CEMENTO-HORMIGÓN YESO PINTURA VIEJA METAL MADERA PIEDRA-LADRILLO	Sí Si es muy absorbente aplicar un fijador Siempre que esté en buen estado Proteger con antioxidante No Sí
MODO DE EMPLEO	
TIEMPO DE TRABAJO TIEMPO DE SECADO TIEMPO DE REPINTADO COMPATIBILIDAD CON PINTURAS	De 8 a 10 horas Según grosor de la capa y ambiente Según ambiente Buena
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
PASTADO APLICACIÓN LIMPIEZA DE UTILES ALMACENADO CADUCIDAD	A mano, con paleta catalana, espátula o batidora 3 capas: 1ª capa y dejar secar. 2ª y 3ª capas: seguidas. Húmedo sobre húmedo Agua En interior seco y aislado 12 meses en envase original
USOS	
SELLADO DE JUNTAS REPARAR GRIETAS RECUBRIR GOTELÉ ALISAR SUPERFICIES PINTADAS EN LISO RELLENAR AGUJEROS	Sí Sí Sí Capa fina: usar plaste STANDARD Capa gruesa: (1) Sí
PELIGROSIDAD	
NO TÓXICO E IGNÍFUGO	

(1) Si los paramentos están para nivelar en capas medias o gruesas: 1º rayar la superficie, 2º aplicar el fijador acrílico 3º dejar secar el soporte, 4º enlucir o alisar con el plaste serie relleno de superficies irregulares y 5º terminar con renovación o standard

ADVERTENCIA: La información que aparece en esta ficha técnica, ha sido obtenida a partir de nuestra experiencia y pruebas en laboratorio. Estas recomendaciones no implican garantía alguna, puesto que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. El cliente debe asegurarse que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. No dude en pedir consejo a nuestro servicio técnico antes de comenzar la obra.

